

Erstellt am Datum: 27.11.2025

Artikel-Nr.: 67968

Artikelbezeichnung: Siegelfolie PP-Trays, MURO-Art.: 12875
 Qualität: OPA/PP 60 my
 Rollenbreite: 310 mm, Breitentoleranz: +1/-0 mm
 Techn. Ausführung: Antifog, festversiegelnd
 Folienfarbe: transparent
 Druck: unbedruckt

Recyclingcode: 07 O (andere Kunststoffe)

Zolltarifnummer: 39201028 - Folien, unbedr., St. <=0,125 mm, D <0,94 kg/m³, ausg. Stretchfolien

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Siegelfolie			
Typ	PP-Trays			
MURO-Artikelnummer	12875			
Qualität/Material	OPA/PP			
Materialstärke	60	my	+/- 10%	
Rollenbreite	310	mm		
Breitentoleranz	+1/-0	mm		
Antifog	Antifog			
Versiegelung	festversiegelnd			
Folienfarbe	transparent			
Druck	unbedruckt			
Kern	76	mm		
Kernmaterial	Pappkern			
Wicklung	Siegelseite innen			
Ausführung	kantengerade gewickelt			
Art der verpackten Lebensmittel	fette Lebensmittel			
Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 6,0 (38°C, 90% rF)	g/m²*d		ASTM F 1249
Sauerstoff-Durchlässigkeit	< 64 (23°C, 0% rF)	cm³/m²*d*bar		ASTM D 3985
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	3 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
-----	-----------------------	-------------------

9005512216889	1 lfm = 1 lfm	17,39
9005512216896	1 Rolle = 500 lfm	8.695,00
9005512316091	1 Palette = 25.000 lfm	434.750,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.