

Erstellt am Datum: 31.08.2026

Artikel-Nr.: 20547

Artikelbezeichnung: MAP Slicerfilm Oberfolie Standard, Motiv: "IHR DESIGN"
 Qualität: OPP/PE-EVOH-PE 60 my
 Rollenbreite: 420 mm, Breitentoleranz: +1/-0 mm
 Techn. Ausführung: Antifog, UV-Schutz
 Folienfarbe: transparent
 Druck: 6-9 fbg. Flexodruck

Recyclingcode: 07 O (andere Kunststoffe)

Zolltarifnummer: 39201023 - Folien, bedr., St. <=0,125 mm, D >0,94 kg/m³

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	MAP Slicerfilm Oberfolie			
Typ	Standard			
Motiv	IHR DESIGN			
Qualität/Material	OPP/PE-EVOH-PE			
Materialstärke	60	my		
Rollenbreite	420	mm		
Breitentoleranz	+1/-0	mm		
Antifog	Antifog			
UV-Schutz	UV-Schutz			
Folienfarbe	transparent			
Druck	6-9 fbg. Flexodruck			
Kern	76	mm		
Kernmaterial	Pappkern			
Wicklung	Siegelseite innen			
Ausführung	kantengerade gewickelt			
Art der verpackten Lebensmittel	fette Lebensmittel			
Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 5,0 (38 °C, 90% rel.F.)	g/m²*d		ASTM F 1249
Sauerstoff-Durchlässigkeit	< 1,5 (23 °C, 0% rel.F.)	cm³/m²*d*bar		ASTM D 3985
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	3 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
-----	-----------------------	-------------------

9010651232560	1 lfm = 1 lfm	23,52
9010651232584	1 Rolle = 700 lfm	16.464,00
9010651232577	1 Palette = 16.800 lfm	395.136,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.