

Erstellt am Datum: 09.10.2024
Artikel-Nr.: 12390
Artikelbezeichnung: Siegelfolie PP-Trays, MURO-Art.: 87146
 Qualität: OPA/PE 65 my
 Rollenbreite: 400 mm, Breitentoleranz: +1/-0 mm
 Techn. Ausführung: Antifog, Peel/PP
 Folienfarbe: transparent
 Druck: unbedruckt
Recyclingcode: 07 O (andere Kunststoffe)
Zolltarifnummer: 39201028 - Folien, unbedr., St. <=0,125 mm, D <0,94 kg/m³, ausg. Stretchfolien

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Siegelfolie			
Typ	PP-Trays			
MURO-Artikelnummer	87146			
Qualität/Material	OPA/PE			
Materialstärke	65	my		
Rollenbreite	400	mm		
Breitentoleranz	+1/-0	mm		
Antifog	Antifog			
Versiegelung	Peel/PP			
Folienfarbe	transparent			
Druck	unbedruckt			
Kern	76	mm		
Kernmaterial	Pappkern			
Wicklung	Siegelseite innen			
Ausführung	kantengerade gewickelt			
Art der verpackten Lebensmittel	fette Lebensmittel			
Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 4,5 (38 °C, 60-70 % rel. F)	g/m²*d		
Sauerstoff-Durchlässigkeit	< 28 (23 °C, 90 % rel. F)	cm³/m²*d*bar		
Kohlendioxid-Durchlässigkeit	< 98 (23 °C, 0 % rel. F)	cm³/m²*d*bar		Math calculation
Stickstoff-Durchlässigkeit	< 8 (23 °C, 0 % rel. F)	cm³/m²*d*bar		
Siegeltemperatur	130-140	°C		
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
empfohlene Verarbeitungszeit	3 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9010651039121	1 lfm = 1 lfm	24,52
9010651039138	1 Rolle = 500 lfm	12.260,00
9010651039145	1 Palette = 16.000 lfm	392.320,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.